



CEWELD E DUR 62 S

TYPE Hartauftragselektrode mit hoher Ausbringung auf Chromkarbidbasis.

ANWENDUNGEN Die extrem abriebfeste Hartauftragslegierung von CEWELD® E DUR 62 S bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit bei mittlerer Schlagfestigkeit. Zu verwenden für Anwendungen, bei denen Trennrisse für eine gute Verbindung erforderlich sind. Ideal geeignet für Auftragsschweißungen von Teilen, die starkem Abrieb und mittlerer Schlagbeanspruchung bei erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind, z. B. Schnecken, Siebe, Ventilatorflügel, Roststäbe, Koksauwerfer, Sinterbrecher, Schlackenbrecher.

EIGENSCHAFTEN CEWELD® E DUR 62 S zeigt eine hervorragende Beständigkeit gegen hohen Abrieb und bei mittlerer Schlagbeanspruchung. Sehr gutes Aussehen des Schweißguts und hervorragende Schweißeigenschaften sowohl bei Wechselstrom als auch bei Gleichstrom+ mit einer Ausbringung von 200 % für eine hervorragende Auftragsleistung. (Vorwärmen ist nicht erforderlich)
Äquivalent in FCAW: OA 59, OA 60 Mo, OA 61, OA 62

KLASSIFIKATION

AWS	A 5.13: ~E FeCr-A8
EN ISO	14700: E Fe15
DIN	8555: E 10-UM-65- GRZ
F-nr	71

GEEIGNET FÜR Slag crushers, Mixer blades, Digger teeth, Guides, Coal mining, Buckets, Pumps, Screws, Loaders, Sand winning, Cement industry, Wear plates, Loaders etc.

ZULASSUNGEN

SCHWEISSPOSITIONEN



TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES SCHWEISSMETALLS (%)

C	Mn	Cr	Ni	Fe	Si
4.4	1	33	1	Rem.	1

MECHANISCHE GÜTEWERTE

Heat Treatment	R _{P0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Hardness
As Welded				62 HRc

RÜCKTROCKNUNG 300°C / 2 hr

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD E DUR 62 S

E DUR 62 S 2,5 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,6	8720663402608

E DUR 62 S 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,5	8720663402615

E DUR 62 S 4,0 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,5	8720663402622