



# CEWELD Universal-Flux

|                       |                                                                                                                                                           |               |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| TYPE                  | Universeel vloeimiddel voor hardsolderen met messing en zilverlegeringen                                                                                  |               |  |
| TOEPASSINGEN          | Koper, koperlegeringen, messing, staal, gegalvaniseerd staal                                                                                              |               |  |
| EIGENSCHAPPEN         | Werktemperatuur van 550-800 °C                                                                                                                            |               |  |
| CLASSIFICATIE         | AWS                                                                                                                                                       | A 5.31: FB3-F |  |
|                       | EN ISO                                                                                                                                                    | 18496: FH10   |  |
| GESCHIKT VOOR         | Universal flux for brazing with brass and new silver alloy on copper, copper alloys, brass, steel, galvanized steel, working temperature from 550-800 °C. |               |  |
| GOEDKEURINGEN         |                                                                                                                                                           |               |  |
| LASPOSITIES           |                                                                                                                                                           |               |  |
| MECHANISCHE WAARDEN   |                                                                                                                                                           |               |  |
| HERDROGEN             | Not required                                                                                                                                              |               |  |
| GAS ACC. EN ISO 14175 |                                                                                                                                                           |               |  |